

Västbo Lastbilcentral AB

Skruvgatan 15

333 33 Smålandsstenar

Röckla

14

2719-CPR-963

Prestandadeklaration nr: 963 0/45 1

SS-EN 13242+A1:2007

**Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande**

<b>Kornform</b>	FI NR		
<b>Kornstorlek</b>	0/45	G <sub>A</sub> 85	
Toleranskategori	GT <sub>A</sub> 10		
<b>Korndensitet (skenbar)</b>	NPD		
<b>Renhet:</b>			
Finmaterialhalt	f 7		
Finmaterialkvalitet	NPD		
<b>Andel korn med krossade ytor</b>	C	90/3	Bergkross
<b>Motstånd mot fragmentering hos grov ballast</b>	LA 50		
<b>Volymstabilitet</b>	NPD		
<b>Vattenabsorption</b>	NPD		
<b>Sammansättning/halt:</b>			
Petrografisk beskrivning	NPD		
Klassificering av grov återvunnen ballast	NPD		
Vattenlösligt sulfat	NPD		
Syralösligt sulfat	NPD		
Total svavelhalt	NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD		
<b>Motstånd mot nötning hos grov ballast</b>	M <sub>DE</sub> 20		
<b>Utsläpp av tungmetaller genom lakning</b>	NPD		
<b>Utsläpp av andra farliga ämnen</b>	NPD		
<b>Frostbeständighet</b>	NPD		

**Kornstorleksfördelning kravsiktar**

<i>Benämning:</i>	<i>f</i>	<i>D/2</i>	<i>D</i>	<i>1,4D</i>
<b>Sikt (mm)</b>	<b>0,063</b>	<b>22,4</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
Tolerans övre:	6,0	68	99	100
<b>Deklarerat %</b>	<b>3,0</b>	<b>58</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
Tolerans undre:		48	93	100
<i>Toleranser ± %</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	

**Deklarerad kornkurva**

<i>sikt mm.:</i>	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	
<i>pass. %:</i>	3,0	6	9	12	15	18	21	
<i>sikt mm.:</i>	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0
<i>pass. %:</i>	24	28	35	43	58	81	98	100